



## آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات REEFALKYD, AS-350 AR 60

### شرح محصول

آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات

### موارد کاربرد

این رزین با ویسکوزیته متوسط، بسیار مناسب جهت تولید رنگ‌های روشن کوره‌ای همراه با رزین ملامین و جهت تولید نیم پلی‌استرهای با پوشش بالا و براقیت عالی می‌باشد.

### اطلاعات فنی

نوع روغن	اسید چرب کوکونات
طول روغن	33±1
درصد انیدرید فتالیک	45±1
نوع الکل	گلیسرین و پنتا
درصد جامد	60±1
رنگ ظاهری	حداکثر 4 گاردنر
عدد اسیدی	حداکثر 10
ویسکوزیته (D6/25C/50 % XY)	90-50 ثانیه

متیل اتیل کتون: محلول

الکلها: آزمایش شود.

### خواص ویژه

- پوشش بالا
- تسریع در خشک شدن رنگ‌ها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

### امتزاز پذیری

آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتزاز پذیر

آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاز پذیر

نیترولز: امتزاز پذیر

مالثیک رزین: امتزاز پذیر

آمینو رزین: امتزاز پذیر

آلکید رزینهای بلند روغن: غیر قابل امتزاز

### حلالیت

وایت اسپریت: نامحلول

آروماتیک: محلول

بوتیل استات: محلول



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694  
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: 4 - (031) 53323211 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

[info@reefiran.com](mailto:info@reefiran.com) [www.reefiran.com](http://www.reefiran.com)



## آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات REEFALKYD, AS-350 AR 60

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

### شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

### ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف‌کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف‌کننده می‌باشد.

