



لاک پلی استر براق سه جزئی ایستاده PLG-1201

شرح محصول

لاک پلی استر ریف سه جزئی و بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع می باشد و بر روی سطوح چوبی که در معرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد و دارای سختی و براقیت بالا می باشد و از مقاومت خوبی در مقابل آب و مواد شیمیایی برخوردار است.

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده بستگی دارد، تمامی داده های این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

موارد کاربرد

این پوشش به عنوان لایه نهایی روی سطح چوب جهت حفاظت و زیبایی اعمال می گردد. از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح، سختی، براقیت فوق العاده را نام برد.

آماده سازی سطح

۱-۱: قبل از اجرای پوشش فوق گردو غبار و رطوبت بایستی از سطح برطرف گردد زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد.

۱-۲: سطح سیلر خورده زیرین را با سنباده ۱۰۰۰ سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نموده و اکنون آماده اجرا می باشد.

اطلاعات فنی

فام: بی رنگ و شفاف

درصد جامد حجمی: 2 ± 58

درصد جامد وزنی: 2 ± 40

وزن مخصوص g/cm^3 : $1.09 - 1.1$

زمان ماندگاری: ۲ سال

ضخامت فیلم خشک: $80 - 150 \mu$

ضخامت فیلم تر: $160 - 1120 \mu$

قدرت پوشش تئوری: $16 m^2/lit$

مکانیزم سخت شدن: تبخیر حلال و واکنش شیمیایی بین دو جز

براقیت: حداقل ۹۰

نقطه اشتعال: $30^\circ C$

حلال رقیق کننده: تینر فوری

گرانروی: کاپ ۴دمای $25^\circ C$ درجه $30 - 35$

زمان خشک شدن غبار ناپذیری: ۶۰ دقیقه

زمان خشک شدن کامل: ۸ ساعت

تجهیزات مورد استفاده

اسپری بدون هوا قطر نازل: $0.21 - 0.15$ اینچ

فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار

اسپری هوا قطر نازل: $1.8 - 2.0$ میلی متر

فشار نازل: $4 - 2$ بار

روش اعمال

به ازای یک گالن (3.785 گرم) جزء اول ۹۰ گرم جزء دوم و ۴۰۰ گرم جزء سوم مخلوط گردد.

پوشش به وسیله پیستوله بر روی سطح چوب اعمال می گردد.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان خودرنگ، تلفن: ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) - فاکس: ۳۶۲۷۹۶۹۴ - ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)

کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: ۴-۱۱۱۳۳۲۳۲۱ (۰۳۱) - فاکس: ۵۳۳۲۳۲۱۵ (۰۳۱)

Head Office: KHODRANG Bldg., Boostan saadi, Esfahan- Iran .

Tell: (+9831) 36252000 (12 Line)

Fax: (+9831) 36278480 , 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.

Tell: (+9831) 53323211 - 4

Fax: (+9831) 53323215

www.reefiran.com

info@reefiran.com



لاک پلی استر براق سه جزئی ایستاده PLG-1201

نکات ایمنی

ابتدا جزء اول با جزء دوم مخلوط و هم زده شود سپس جزء سوم اضافه شود در ضمن مخلوط جزء ۲ و ۳ با هم تولید واکنش انفجاری می کند.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۲۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت شش ماه می باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان خودرنگ **تلفن:** ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) - **فاکس:** ۳۶۲۷۹۶۹۴ - ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)
کارخانه: ۵۶ کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران **تلفن:** ۴-۵۳۳۲۳۲۱۱ (۰۳۱) - **فاکس:** ۵۳۳۲۳۲۱۵ (۰۳۱)
Head Office: KHODRANG Bldg., Boostan saadi, Esfahan- Iran. **Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480, 36279694
Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215