



آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات REEFALKYD,AS-352 XY 60

شرح محصول

آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات

متیل اتیل کتون: محلول

الکلها: آزمایش شود.

موارد کاربرد

این رزین آلکید با طول روغن پائین بر مبنای اسید چرب کوکونات و الکل **TMP** با ویسکوزیته پائین می‌باشد که جهت تولید نیم‌پلی‌استرهای براق و مات با کیفیت بالا بسیار مناسب است.

خواص ویژه

- پوشش بالا
- تسریع در خشک شدن رنگ‌ها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی
- مقاومت عالی در برابر رطوبت

اطلاعات فنی

اسید چرب کوکونات	نوع روغن
35±1	طول روغن
42±1	درصد انیدرید فتالیک
TMP و پنتا	نوع الکل
60±1	درصد جامد
حداکثر 2 گاردنر	رنگ ظاهری
حداکثر 10	عدد اسیدی
7-10 ثانیه	ویسکوزیته (D6/25C/40 % XY)

امتیاز پذیر

آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتیاز پذیر

آلکید رزینهای متوسط روغن: امتیاز پذیر

نیترو سلولز: امتیاز پذیر

مالثیک رزین: امتیاز پذیر

آمینو رزین: امتیاز پذیر

آلکید رزینهای بلند روغن: غیر قابل امتیاز

حلالیت

وایت اسپریت: نامحلول

آروماتیک: محلول

بوتیل استات: محلول





آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات REEFALKYD,AS-352 XY 60

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش‌های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می‌رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست‌های لازم باید توسط مصرف‌کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف‌کننده می‌باشد.

