



## نیم پلی استر براق (لاک یوریای براق) مخصوص چوب دو جزئی

### (AMV-1001)

#### حلال رقیق کننده : Reefsolve-12000

#### تجهیزات مورد استفاده

#### اسپری بدون هوا

قطر نازل: ۰,۰۲۱-۰,۰۱۵ اینچ

فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار

#### اسپری هوا

قطر نازل: ۲ - ۱,۸ میلیمتر

فشار نازل: ۴ - ۲ بار

برس: ۲۵μ-۱۵ (جهت لکه گیری)

#### آماده سازی سطح

۱-۱: قبل از اجرای پوشش فوق گردو غبار و رطوبت بایستی از سطح برطرف گردد زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد.

۲-۱: سطح سیلرخورده زیرین را با سنباده ۱۰۰۰ سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نموده و اکنون آماده اجرا می باشد.

#### روش اعمال

جزء اول رابا جزء دوم به نسبت ۱۰ به ۱ مخلوط کرده و با تینر فوری ریف به میزان ۱۰٪ رقیق نمایید و پوشش را به وسیله پیستوله بر روی سطح چوب اعمال کنید. بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

#### شرح محصول

لاک یوریای براق ریف، دو جزئی و بر پایه رزین های کوتاه روغن غیر هوا خشک ورزینهای آمینی می باشد و بر روی سطوح چوبی که در معرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد.

#### موارد کاربرد

این پوشش به عنوان لایه نهایی روی سطح چوب جهت حفاظت وزیبایی اعمال می گردد. از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح، سختی، انعطاف پذیری خوب، براقیت بالا و مقاومت در برابر عواملی مانند سایش، ترشحات نفتی و روغن های گیاهی و حیوانی را نام برد.

#### اطلاعات فنی

فام:..... زرد رنگ شفاف  
درصد جامد حجمی:..... ۲ ± ۳۰  
درصد جامد وزنی:..... ۲ ± ۵۴  
وزن مخصوص:..... ۰,۹ - ۱ gr/cm<sup>3</sup>  
ضخامت فیلم خشک:..... ۲۵ - ۳۵ μ  
ضخامت فیلم تر:..... ۱۰۰ - ۱۲۰ μ  
قدرت پوشش تئوری:..... ۱۲ - ۱۴ m<sup>2</sup>/lit  
مکانیزم سخت شدن:..... واکنش شیمیایی و تبخیر حلال  
زمان خشک شدن غبار ناپذیری:..... حداکثر ۱ ساعت  
زمان خشک شدن کامل:..... حداکثر ۸ ساعت  
براقیت تحت زاویه ۲۰ درجه:..... حداقل ۸۰  
زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده، دمای محیط، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد. تمامی اطلاعات این کاتالوگ براساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف تلفن: ۰۳۱) ۳۶۲۵۲۰۰۰ (خط ۱۲) - فاکس: ۰۳۱) ۳۶۲۷۸۴۸۰ - ۳۶۲۷۹۶۹۴ (۰۳۱) کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: ۰۳۱) ۵۳۳۲۳۲۱۱ - ۴ - فاکس: ۰۳۱) ۵۳۳۲۳۲۱۵ (۰۳۱)

Head Office: REEF Bldg., Boostansadi, Esfahan- Iran. Tel: (+983 1) 36252000 (12 Line) Fax: (+983 1) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tel: (+983 1) 53323211 - 4 Fax: (+983 1) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



نیم پلی استر براق (لاک یوریای براق) مخصوص چوب دو جزئی

(AMV-1001)

### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت قرار گیرد. همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد.

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت سه سال می باشد.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

