



پری فاب Prefab

| | |
|---|--|
| | فام |
| $2/1 - 1/9$ gr/cm ³ (دما ۲۵°C) | دانسیته |
| صفحات تخت و رول | شکل ظاهری |
| $3 \pm 0/3$ میلی متر | ضخامت |
| SRT ≥ 45 | مقاومت در برابر سر خوردگی (SRT) |
| سفید: $R_L \geq 150$ زرد: $R_L \geq 80$ | بازتاب شب (R_L) |
| سفید: $Q_d \geq 100$ زرد: $Q_d \geq 80$ | بازتاب روز (Q_d) |
| سفید: $\beta \geq 0/6$ زرد: $\beta \geq 0/4$ | فاکتور روشنایی (β) |
| | مختصات رنگی ۱. زرد کلاس Y1 ۲. زرد کلاس Y2 ۳. سفید |