



رنگ ترافیکی سرد اکریلیک پایه آب Reef Road A-2200(W,Y)

حلال رقیق کننده: آب

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، اسپری بدون هوا و برس

روش کاربرد:

400-500 میکرون	ضخامت فیلم خشک:
800-1000 میکرون	ضخامت فیلم تر:
1/3 - 1/4 m ² /lit (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)	قدرت پوشش تئوری:
حداکثر 20 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)	زمان خشک شدن سطحی (دما: 25°C):
حداکثر 120 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)	زمان خشک شدن کامل (دما: 25°C):

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

ابتدا سطح را با آب شستشو داده و سپس رنگ را با مقدار کافی آب رقیق کرده و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء نمائید. جهت ایجاد بازتاب مناسب رنگ به هنگام شب توصیه می شود از گلاسبید نوع **Drop-On** بصورت روپاشی استفاده گردد.

شرح محصول

رنگ ترافیکی سرد اکریلیک پایه آب بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن.

موارد کاربرد

رنگ مذکور با زمان خشک شدن بسیار سریع، از مقاومت عالی در برابر آب، شرایط جوی و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی برخوردار می باشد. بدلیل استفاده از آب در ساخت و اجراء رنگ، این محصول کاملاً بهداشتی، غیر سمی و فاقد بوی نامطبوع می باشد و جهت خط کشی باندهای فرودگاه، سطح جاده ها و خیابانها مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی

فام های رایج ترافیکی	فام:
55±1	درصد حجم جامد:
1/3-1/6 gr/cm ³ (دما 25 °C)	دانسیته:
21°C	نقطه اشتعال:
85-105 کریس (دما 25 °C)	ویسکوزیته:
تبخیر حلال	مکانیسم سخت شدن:
حداکثر 20	براقیت قشر خشک رنگ (تحت زاویه 60 درجه):
حداقل 80 درصد	بازتاب رنگ سفید (تحت زاویه 45 و صفر درجه):





رنگ ترافیکی سرد اکریلیک پایه آب *Reef Road A-2200(W,Y)*

شرایط محیطی

دما 10-45°C، رطوبت نسبی 25-65 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

نکات ایمنی

این پوشش کاملاً بهداشتی است، اما مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، این محصول را مورد استفاده قرار دهد.

شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق 12 ماه پس از تاریخ تولید.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

