



## تینر ترافیکی

### Reef Solve- 310

#### شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق 24 ماه پس از تاریخ تولید.

#### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

#### شرح محصول

تینر ترافیکی بر پایه حلال های آروماتیک.

#### موارد کاربرد

تینر مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، برش ویسکوزیته عالی، بدون تاثیر بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی آلکید کلروکاتوچو مورد استفاده قرار می گیرد.

#### اطلاعات فنی

شفاف	فام:
$0/7-0/9 \text{ gr/cm}^3$ (دما $25^\circ\text{C}$ )	دانسیته:
$21^\circ\text{C}$	نقطه اشتعال:
مشابه حلال های آروماتیک	بو:
$1/2 - 1/4$ (دما $25^\circ\text{C}$ )	ضریب شکست:

#### شرایط محیطی

دما  $10-45^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی 85-25 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

#### نکات ایمنی

این تینر قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند تینر استفاده شود.

