



رنگ اسپری-اسکرید وینیل استر روپاشی

Reef Road GB 2118 -(W,Y)

شرح محصول

رنگ ترافیکی گرم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3757 بر پایه پلیمر سنتتیک.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری و اسپری بدون هوا

موارد کاربرد

رنگ مذکور دارای مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می‌باشد و بصورت نوار ضخیم و چسبنده‌ای بر سطوح آسفالت و یا بتون اجرا می‌شود. این رنگ جهت خط کشی سطح آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بصورت نوار ضخیم و چسبنده ای بر سطوح رنگ های قدیمی، آسفالت و یا بتون اجرا می‌شود.

روش کاربرد:

200 - 220°C	دمای رنگ هنگام اجراء:
2500 - 3500 میکرون	ضخامت فیلم:
700 - 1100 گرم	مقدار مصرف به ازای هر متر خط کشی با عرض 15 سانتی متر:

ترکیبات:

28 - 32 درصد	رزین:
28 - 32 درصد	اکستندر:
11-15 درصد (پیگمنت سفید)	پیگمنت:
18 - 22 درصد	کلاسیفید:
6/ 8-7/2 درصد	ادتیو:

اطلاعات فنی

فام‌های رایج ترافیکی	فام:
1/8 - 2/3 gr/cm ³ (دما 25 °C)	دانسیته:
80°C حداقل	نقطه نرمی:
حداکثر 100 میلی گرم	مقاومت در برابر 100 دور سایش:
حداکثر 20 درصد	مقاومت در برابر جاری شدن:
حداکثر 3 دقیقه	چسبندگی به تایر
80-90 درصد	بازتاب رنگ سفید (تحت زاویه 45 و صفر درجه):

شرایط محیطی

دما 10-45°C، رطوبت نسبی 25-85 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح

سطح بایستی قبل از اجراء پرایمر تمیز، با تخلخل مناسب، خشک (عاری از رطوبت) و عاری از هر نوع آلودگی باشد. وجود گرد و غبار و رطوبت مانع از چسبندگی مناسب پرایمر به سطح آسفالت می‌گردد. در صورت صاف و

حلال رقیق کننده: ندارد





رنگ اسپری-اسکرید وینیل استر روپاشی

Reef Road GB 2118 -(W,Y)

صیقلی بودن سطح آسفالت پیشنهاد می گردد که سطح آسفالت را با واترجت شسته و متخلخل نمائید. پرایمر **B2130-2135 P** بدون اضافه کردن تینر و با ضخامت مناسب **300-400 میکرون** اجراء گردد. پس از گذشت حداکثر یک ساعت از زمان اجرای پرایمر، رنگ مذکور با ضخامت مناسب اجراء گردد.

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

شرایط نگهداری

در مکان خشک، خنک و در دمای کمتر از **80** درجه سانتی گراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق **12** ماه پس از تاریخ تولید.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس:** 36279694 - 36278480 (031)
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4 - 53323211 (031) - **فاکس:** 53323215 (031)

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. **Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com