



سیلر اکریلیک مخصوص چوب AC – 1100 W

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با ویژگی پرکنندگی و سمباده خوری عالی، سطح چوب را بعد از سمباده زدن یکنواخت و آماده جهت اجرای کیلر، وارنیش و سایر پوششهای بعدی می نماید. سیلر مذکور با آب رقیق می شود و فاقد بوی نامطبوع بوده و به آسانی قابل اجرا می باشد.

موارد کاربرد

این محصول قابل مصرف در صنایع چوب، مبلمان و... میباشد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهریخمیری شکل
فامکرم رنگ
وزن مخصوص..... $0.05 \pm 1/15$ گرم بر سانتیمتر مکعب
پوشش تئوری..... ۸ – ۶ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر ۳۰ دقیقه
خشک شدن عمقی..... حداکثر 2ساعت

تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو، اسپری، لیسه

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای ۳۵- تا ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

سطح چوب باید تمیز و عاری از چربی و سایر آلودگیها باشد، قبل از اجرای سیلر می بایست سطح چوب را سمباده زده و ذرات پودری حاصله از سطح کار به خوبی پاک شود.

روش اعمال

ابتدا سطح چوب را سمباده زده و تمیز نمائید. یک لایه از سیلر را بدون رقیق کردن بوسیله لیسه روی سطح چوب بکشید و یکنواخت نمایید، در صورت استفاده از برس و یا پیستوله، سیلر را با مقدار مناسب آب رقیق کنید. چوب را به مدت حداکثر ۳۰ دقیقه در دمای محیط (۳۰ - ۲۰ درجه سانتیگراد) بگذارید تا کاملا خشک شود. بعد از این مدت سطح آماده سمباده خوری می باشد. مراحل فوق را تا جایی که سطح چوب کاملا پر و صیقلی شود ادامه دهید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت یک سال، در محیط در بسته با تهویه مناسب در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، ساختمان ریف تلفن : (031) 36252000 (۱۲ خط) - فاکس : (031) 36278480 - 36279694

کارخانه : کیلوتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن : (031) 53323211-4 - فاکس : (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480 , 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com