



چسب سنگ RG-200

شرح محصول

این محصول برپایه رزین پلی استر غیر اشباع و بصورت دوجزئی تولید میگردد.

موارد کاربرد

از این محصول بدلیل سخت شدن سریع و چسبندگی عالی، جهت چسباندن انواع سنگهای مصنوعی و طبیعی به یکدیگر و یا سطوح سیمانی و پرکردن منافذ ساختمان و محللهای مرطوب شامل حمام و دستشویی استفاده میگردد.

اطلاعات فنی

فام.....کرم (درانواع رنگهاقابل ارائه است)
وزن مخصوص(گرم برسانتیمترمکعب)..... 1.75 ± 0.05
درصدجامد وزنی دوجزء..... 97 ± 1
مکانیسم سخت شدن.....واکنش شیمیایی بین دوجزء

تجهیزات مورد استفاده

لیسه و کاردک

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد. درآب وهوای گرم دمای مواد قبل از اختلاط میبایست $20-25^{\circ}\text{C}$ باشد درغیراین صورت Pot life خیلی کوتاه میگردد جهت اطمینان از سخت شدن پوشش دمای هوا و سطح میبایست بالاتر از 10°C باشد.

آماده سازی سطح

سطح موردنظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

- 1- کلیه ی تجهیزات قبل از استفاده باید تمیز گردد
- 2- نسبت 2 درصدوزنی جزاول(چسب) هاردنر برداشته شود
- 3- بوسیله لیسه و کاردک دوجزء را کاملا باهم مخلوط کنید
- 4- حداکثر 15 دقیقه فرصت داریم تا مخلوط جزاول ودوم را مصرف کنیم

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول درهنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند اجرا شود

شرایط نگهداری

بمدت 6 ماه- این محصول باید درفضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم دردمای 35- 5 درجه سانتیگراد نگهداری شود

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

