



چسب پارکت دوجزئی (PA-111)

شرح محصول

این محصول دوجزئی با مقاومت عالی، چسبندگی مناسب، انعطاف پذیری عالی و مقاومت دمایی بالا جهت چسباندن کفپوش چوبی، پارکت و لیمینت بر پایه پلی‌اورتان بدون حلال بر روی انواع سطوح موزاییکی، سنگی و ... طراحی شده است.

موارد کاربرد

این محصول برای چسباندن چوب و پارکت بر روی انواع سطوح موزاییکی، سنگی، سیمانی، سرامیکی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی مخلوط دو جزء

رنگ ظاهری	زرد کم رنگ
حالت ظاهری	خمیری
دانسیته (gr/cm^3)	$1/5 \pm 0/02$
درصد جامد وزنی	حداقل 99 درصد
زمان pot life	1-1/5 ساعت
زمان سختی نهایی	حداکثر

نسبت اختلاط دو جزء: 6 قسمت جزء اول + 1 قسمت جزء دوم

اطلاعات فنی جزء اول

رنگ ظاهری	کرم
حالت ظاهری	خمیری
دانسیته (gr/cm^3)	$1/6 \pm 0/02$
درصد جامد وزنی	حداقل 99 درصد

اطلاعات فنی جزء دوم

رنگ ظاهری	قهوه‌ای شفاف
حالت ظاهری	مایع روان
دانسیته (gr/cm^3)	$1 \pm 0/02$
درصد جامد وزنی	حداقل 99 درصد

شرایط محیطی

پیشنهاد می‌شود دمای سطح و محیط از 15 درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

ابتدا دو جزء را به مقدار مناسب، در مدت زمان 2-3 دقیقه با یکدیگر مخلوط کرده تا خمیری یکنواخت و زرد رنگ حاصل شود. مخلوط حاصل را بوسیله لیسه، کاردک و ماله شانه‌دار بر روی سطح





چسب پارکت دوجزئی (PA-111)

اجرا نمایید. مخلوط دو جزء بایستی حداکثر تا مدت زمان 1 ساعت مصرف گردد.

نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست و چشم فوراً با آب شسته شود. دور از شعله و جرقه نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول استفاده شود.

شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در مکان خشک و خنک در دمای 15-035 C به دور از جرقه و آتش نگهداری شود.

عمر مفید: حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

