



چسب چشم گربه‌ای

A-254

شرح محصول

چسب دو جزئی بر پایه پلیمرهای سنتتیک.

موارد کاربرد

چسب مذکور بصورت دو جزئی، با زمان کیورینگ سریع، از چسبندگی و دوام عالی، مقاومت فوق العاده در شرایط جوی مختلف، مقاومت عالی به ضربه و مواد شیمیایی برخوردار است. این محصول جهت چسباندن علائم چشم گربه‌ای بر روی سطوح آسفالتی طراحی شده است.

روش کاربرد:

3000-4000 میکرون	ضخامت فیلم:
1000 گرم	مقدار مصرف به ازای 17 قطعه چشم گربه‌ای با ابعاد 10*10 سانتی متر:
10-15 دقیقه (دما 25 ° C)	زمان ژل:
حداکثر 30 دقیقه (دما 25 ° C)	زمان سخت شدن:
10-15 دقیقه (دما 25 ° C)	عمر مفید مخلوط:

اطلاعات فنی

خاکستری	فام:
خمیری	حالت ظاهری:
98±1	درصد حجم جامد:
98±1	درصد جامد دو جزء:
1/4-1/5 gr/cm ³ (دما 25 ° C)	دانسیته مخلوط دو جزء:
35-40 میلی متر (دما 25 ° C)	ویسکوزیته:
واکنش شیمیایی بین اجزاء	مکانیسم سخت شدن:

شرایط محیطی
دما 10-45°C، رطوبت نسبی 25-85 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

چسب بایستی با مقدار مناسب از جزء دوم مخلوط شده، به مدت زمان 2 دقیقه همزده شود تا از اختلاط کامل دو جزء اطمینان حاصل گردد.

نسبت وزنی اختلاط: به ازاء یک کیلوگرم از جزء اول، یک تیوپ 25 گرمی جزء دوم باید استفاده شود.

نکات ایمنی

این چسب قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در

حلال رقیق کننده: ندارد

تجهیزات مورد استفاده

رولر و قلم مو





چسب چشم گربه‌ای

A-254

هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند چسب استفاده شود.

شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، در دمای کمتر از 35°C به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق 3 ماه پس از تاریخ تولید.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

